

مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المسبقة بأسبوط
ملف /

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان الأعمال الواردة بالمستخلص رقم ١ جارى

ملاحظات	الموقع (كم)		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	نوع الأعمال	بند
	الى	من				
	٢+٧٠٠	٠٠٠+٠٠	١٧٥١١,٠٠	م ^٢	بلمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	١
	٢+٧٠٠	٠٠٠+٠٠	١٧٥١١,٠٠	م ^٢	بلمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢
	٠٠٠+٠٠	٠٠٠+٠٠	٠,٠٠	م ^٣	بلمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرس) بارتفاع ٨٠ سم	٣

مهندس الهيئة

48



(٢٥٨٨٨)

مهندس الشركة

— A —



مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم
من الكم ١,٧ حتى ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" (بالأمر المباشر)



بند رقم (١)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل mc30 بمعدل ١.٢ كجم/م^٢

18052,08

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (٠١) جاري



مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر طبقة التشريب mc30 لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع
الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م)
0	6.1	0	0	0
25	6.9	25	6.5	162.5
50	6.6	25	6.75	168.75
75	6.6	25	6.6	165
100	6.6	25	6.6	165
125	6.7	25	6.65	166.25
150	6.7	25	6.7	167.5
175	6.7	25	6.7	167.5
200	6.7	25	6.7	167.5
225	6.7	25	6.7	167.5
250	6.6	25	6.65	166.25
275	6.6	25	6.6	165
300	6.5	25	6.55	163.75
325	6.5	25	6.5	162.5
350	6.6	25	6.55	163.75
375	6.6	25	6.6	165
400	6.6	25	6.6	165
425	6.7	25	6.65	166.25
450	6.7	25	6.7	167.5
475	6.8	25	6.75	168.75
500	6.8	25	6.8	170
525	7.5	25	7.15	178.75
550	8.1	25	7.8	195
575	7	25	7.55	188.75
600	6.6	25	6.8	170
625	6.7	25	6.65	166.25
650	6.6	25	6.65	166.25
675	6.5	25	6.55	163.75
700	6.5	25	6.5	162.5

مهندس المهندسة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



حصر طبقة التشريب mc30 - لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع
الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
725	6.6	25	6.55	163.75
750	6.6	25	6.6	165
775	6.6	25	6.6	165
800	6.5	25	6.55	163.75
825	6.6	25	6.55	163.75
850	6.6	25	6.6	165
875	6.5	25	6.55	163.75
900	6.7	25	6.6	165
925	6.6	25	6.65	166.25
950	6.6	25	6.6	165
975	6.9	25	6.75	168.75
1000	6.8	25	6.85	171.25
1025	6.7	25	6.75	168.75
1050	6.9	25	6.8	170
1075	6.9	25	6.9	172.5
1100	6.9	25	6.9	172.5
1125	6.9	25	6.9	172.5
1150	7	25	6.95	173.75
1175	6.7	25	6.85	171.25
1200	6.7	25	6.7	167.5
1225	6.7	25	6.7	167.5
1250	6.8	25	6.75	168.75
1275	6.8	25	6.8	170
1300	6.6	25	6.7	167.5
1325	6.6	25	6.6	165
1350	6.6	25	6.6	165
1375	6.8	25	6.7	167.5
1400	6.8	25	6.8	170
1425	6.6	25	6.7	167.5

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر طبقة التشريب mc30 لصلية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع
الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المسطح (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة (الكمونوميتر)
165	6.6	25	6.6	1450
165	6.6	25	6.6	1475
163.75	6.55	25	6.5	1500
162.5	6.5	25	6.5	1525
162.5	6.5	25	6.5	1550
162.5	6.5	25	6.5	1575
162.5	6.5	25	6.5	1600
162.5	6.5	25	6.5	1625
162.5	6.5	25	6.5	1650
162.5	6.5	25	6.5	1675
162.5	6.5	25	6.5	1700
165	6.6	25	6.7	1725
166.25	6.65	25	6.8	1750
163.75	6.55	25	6.5	1775
162.5	6.5	25	6.5	1800
162.5	6.5	25	6.5	1825
162.5	6.5	25	6.5	1850
162.5	6.5	25	6.5	1875
162.5	6.5	25	6.5	1900
162.5	6.5	25	6.5	1925
162.5	6.5	25	6.5	1950
162.5	6.5	25	6.5	1975
162.5	6.5	25	6.5	2000
162.5	6.5	25	6.5	2025
162.5	6.5	25	6.5	2050
163.75	6.55	25	6.6	2075
165	6.6	25	6.6	2100
165	6.6	25	6.6	2125
165	6.6	25	6.6	2150

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس شركة
[Signature]



حصر طبقة التشريب mc30 لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع
الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
2175	6.6	25	6.6	165
2200	6.6	25	6.6	165
2225	6.6	25	6.6	165
2250	6.6	25	6.6	165
2275	6.5	25	6.55	163.75
2300	6.5	25	6.5	162.5
2325	6.5	25	6.5	162.5
2350	6.5	25	6.5	162.5
2375	6.5	25	6.5	162.5
2400	6.6	25	6.55	163.75
2425	6.6	25	6.6	165
2450	6.5	25	6.55	163.75
2475	6.5	25	6.5	162.5
2500	6.5	25	6.5	162.5
2525	6.6	25	6.55	163.75
2550	6.5	25	6.55	163.75
2575	6.5	25	6.5	162.5
2600	6.55	25	6.525	163.125
2625	6.6	25	6.575	164.375
2650	6.6	25	6.6	165
2675	6.6	25	6.6	165
2700	6.6	25	6.6	165
مدخل		2	15	30
مدخل كوبري		1	10	10
مدخل		7.8	6.1	47.58
مدخل		4.5	11	49.5
إجمالي المسطحات (م ^٢)				18052.08

مجلس الهيئة
[Signature]

مجلس الشركة
[Signature]



مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم
من الكم ١,٧ حتى ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل النهري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



بند رقم (١)
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك

18052,08

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (٠١) جاري

مهندس الهيئة



٣٠٨٨

مهندس الشركة




حصر طبقة السطحية لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومري)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
0	6.1	0	0	0
25	6.9	25	6.5	162.5
50	6.6	25	6.75	168.75
75	6.6	25	6.6	165
100	6.6	25	6.6	165
125	6.7	25	6.65	166.25
150	6.7	25	6.7	167.5
175	6.7	25	6.7	167.5
200	6.7	25	6.7	167.5
225	6.7	25	6.7	167.5
250	6.6	25	6.65	166.25
275	6.6	25	6.6	165
300	6.5	25	6.55	163.75
325	6.5	25	6.5	162.5
350	6.6	25	6.55	163.75
375	6.6	25	6.6	165
400	6.6	25	6.6	165
425	6.7	25	6.65	166.25
450	6.7	25	6.7	167.5
475	6.8	25	6.75	168.75
500	6.8	25	6.8	170
525	7.5	25	7.15	178.75
550	8.1	25	7.8	195
575	7	25	7.55	188.75
600	6.6	25	6.8	170
625	6.7	25	6.65	166.25
650	6.6	25	6.65	166.25
675	6.5	25	6.55	163.75
700	6.5	25	6.5	162.5
725	6.6	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر طبقة السطحية لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلوميتري)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م)
750	6.6	25	6.6	165
775	6.6	25	6.6	165
800	6.5	25	6.55	163.75
825	6.6	25	6.55	163.75
850	6.6	25	6.6	165
875	6.5	25	6.55	163.75
900	6.7	25	6.6	165
925	6.6	25	6.65	166.25
950	6.6	25	6.6	165
975	6.9	25	6.75	168.75
1000	6.8	25	6.85	171.25
1025	6.7	25	6.75	168.75
1050	6.9	25	6.8	170
1075	6.9	25	6.9	172.5
1100	6.9	25	6.9	172.5
1125	6.9	25	6.9	172.5
1150	7	25	6.95	173.75
1175	6.7	25	6.85	171.25
1200	6.7	25	6.7	167.5
1225	6.7	25	6.7	167.5
1250	6.8	25	6.75	168.75
1275	6.8	25	6.8	170
1300	6.6	25	6.7	167.5
1325	6.6	25	6.6	165
1350	6.6	25	6.6	165
1375	6.8	25	6.7	167.5
1400	6.8	25	6.8	170
1425	6.6	25	6.7	167.5
1450	6.6	25	6.6	165
1475	6.6	25	6.6	165

مهندس البيئة

مهندس الشركة



حصر طبقة السطحية لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م)
1500	6.5	25	6.55	163.75
1525	6.5	25	6.5	162.5
1550	6.5	25	6.5	162.5
1575	6.5	25	6.5	162.5
1600	6.5	25	6.5	162.5
1625	6.5	25	6.5	162.5
1650	6.5	25	6.5	162.5
1675	6.5	25	6.5	162.5
1700	6.5	25	6.5	162.5
1725	6.7	25	6.6	165
1750	6.6	25	6.65	166.25
1775	6.5	25	6.55	163.75
1800	6.5	25	6.5	162.5
1825	6.5	25	6.5	162.5
1850	6.5	25	6.5	162.5
1875	6.5	25	6.5	162.5
1900	6.5	25	6.5	162.5
1925	6.5	25	6.5	162.5
1950	6.5	25	6.5	162.5
1975	6.5	25	6.5	162.5
2000	6.5	25	6.5	162.5
2025	6.5	25	6.5	162.5
2050	6.5	25	6.5	162.5
2075	6.6	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر طبقة المسطحية لعملية إعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ٦,٧

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
2100	6.6	25	6.6	165
2125	6.6	25	6.6	165
2150	6.6	25	6.6	165
2175	6.6	25	6.6	165
2200	6.6	25	6.6	165
2225	6.6	25	6.6	165
2250	6.6	25	6.6	165
2275	6.5	25	6.55	163.75
2300	6.5	25	6.5	162.5
2325	6.5	25	6.5	162.5
2350	6.5	25	6.5	162.5
2375	6.5	25	6.5	162.5
2400	6.6	25	6.55	163.75
2425	6.6	25	6.6	165
2450	6.5	25	6.55	163.75
2475	6.5	25	6.5	162.5
2500	6.5	25	6.5	162.5
2525	6.6	25	6.55	163.75
2550	6.5	25	6.55	163.75
2575	6.5	25	6.5	162.5
2600	6.55	25	6.525	163.125
2625	6.6	25	6.575	164.375
2650	6.6	25	6.6	165
2675	6.6	25	6.6	165
2700	6.6	25	6.6	165
مدخل		2	15	30
مدخل كوبري		1	10	10
مدخل		7.8	6.1	47.58
مدخل		4.5	11	49.5
إجمالي المسطحات (م ^٢)				18052.08

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

تقرير رقم (79) بتاريخ 2025/4/15
عملية: اعادة رصف طريق ملوي / ديروط المنيا
القطاع الاول بطول 5 كم حياة كريمة م 1

العينات مسئولة من احضرها
وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس/ احمد خالد (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لانشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 259 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 0.300
- 2- عينة رقم 260 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 0.600
- 3- عينة رقم 261 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 0.850
- 4- عينة رقم 262 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 1.250
- 5- عينة رقم 263 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 1.450
- 6- عينة رقم 264 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 1.700
- 7- عينة رقم 265 خلطة إسفلتية لطبقة السطحية (ج4) عند كم 1.900

التجارب التي أجريت:

- 1- الاستخلاص و نسبة الاسفلت

النتائج:

نسبة الاسفلت	رقم 200	رقم 100	رقم 50	رقم 30	رقم 8	رقم 4	"3/8"	"3/4"	"1"	سعة المهرة
4.9	4	8	14	26	40	48	64	97	100	% للمار ع.ر 259
4.85	3	7	15	25	39	48	66	96	100	% للمار ع.ر 260
4.95	3	8	13	25	40	49	65	96	100	% للمار ع.ر 261
5.05	3	8	13	24	38	49	65	98	100	% للمار ع.ر 262
4.9	4	8	14	24	38	49	66	97	100	% للمار ع.ر 263
4.9	3	7	13	25	39	48	64	96	100	% للمار ع.ر 264
4.8	4	8	15	26	40	48	65	96	100	% للمار ع.ر 265
0.25±5.0	6.3/3	10/7	16.5/13	30/24	44/38	52/48	74/64	100/93	100	حدود انموصلات

ملاحظات

- 1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في 2025/ 4/ 15

بمقتضى

رئيس الادارة المركزية
(اسلام محمد فوزي)
مهندس /
٢٠٨٨

مدير معامل المنطقة
(مصطفى محمد أمين)
مهندس /

تقرير رقم (79)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة بأسسوط

ملف رقم

تقرير رقم (73) بتاريخ 2025/4/13

عملية: اعادة رصف طريق ملوي / ديروط المنيا

القطاع الاول بطول 5 كم حياة كريمة م1

العينات مسئولة من احضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس/ مصطفى امين (معمل المنطقة)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لانشاء الطرق

رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 234 بن احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية (الخلاطة)
- 2- عينة رقم 235 بن احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية (الخلاطة)
- 3- عينة رقم 236 بن 1 تكسير احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية (الخلاطة)
- 4- عينة رقم 237 بودرة

التجارب التي أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي للعينات
- 2- الاوزان النوعية والتشرب والتفتت
- 3- التاكل بجهاز لوس انجلوس
- 4- تصميم المخلوط الاسفلتي لطبقة السطحية بطريقة مارشال

النتائج:

1- التدرج

سعة المهزة	"1"	"3/4"	"1/2"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200
% للمار ع.234	100	93.3		0.8	0.6					
% للمار ع.235	100	100	100	78.3	9.3	0.7				
% للمار ع.236	100	100	100	100	99	87.2	52.5	23.10	8	1.1
% للمار ع.237	100	100	100	100	100	100	100	99.5	98.6	87
المواصفات للبودرة									لا يقل عن 85%	لا يقل عن 65%

2- التاكل والاوزان النوعية والامتصاص والتفتت

التجربة	ع.234	ع.235	المواصفات
الوزن النوعي الكلي	2.591	2.571	
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	2.626	2.629	
الوزن النوعي الظاهري	2.705	2.670	
الامتصاص	1.8	2.2	لا يزيد عن 5%
التفتت	0.5	0.8	
نسبة الفاقد بعد 500 لفة	29	27	لا تزيد عن 35%

3- تصميم طبقة السطحية 4 ج

المواصفات السطحية ج 4	الترج التصميمي	ع.ر 237 بودرة		ع.ر 236 بن 1		ع.ر 235 بن 2		ع.ر 234 بن 3		سعة المهزة
		%5	المار	%41	المار	%29	المار	%25	المار	
100	100	5	100	41	100	29	100	25	100	"1
100/80	98.3	5	100	41	100	29	100	23.33	93.3	"3/4
---	---	5	100	41	100	29	100	---	---	"1/2
80/60	68.9	5	100	41	100	22.7	78.3	0.2	0.8	"3/8
65/48	48.45	5	100	40.6	99	2.7	6.3	0.15	0.6	رقم 4
50/35	41	5	100	35.8	87.2	0.2	0.7	---	---	رقم 8
30/19	26.5	5	100	21.5	52.5	---	---	---	---	رقم 30
23/13	14.48	4.98	99.5	9.5	23.1	---	---	---	---	رقم 50
15/7	8.23	4.93	98.6	3.3	8	---	---	---	---	رقم 100
8/3	4.8	4.35	87	0.45	1.1	---	---	---	---	رقم 200

وقد تم اضافة الاسفلت بنسب 4% ، 4.5% ، 5% ، 5.5% ، 6% بالوزن من جملة المواد الصلبة وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي تم الحصول عليها

نسبة الاسفلت	4%	4.5%	5%	5.5%	6%
الثبات (كجم)	950	1170	1289	1125	1060
وزن وحدة الحجم (طن/م3)	2.334	2.340	2.347	2.330	2.324
الانسياب "100/1" (ملم)	2.3	2.5	3.1	3.5	4.5
النسبة المئوية للفراغات في المخلوط %	5.6	4.5	4.2	3.25	2.90
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة %	15	14.4	15.2	15.8	16.5


وبتوقيع النتائج على المنحيات وجد ان نسبة الاسفلت التصميمية هي (5%) من جملة المواد الصلبة والتفاوت المسموح به هو (0.25%)

خصائص المخلوط الاسفلتي عند نسبة الاسفلت التصميمية

1289	الثبات (كجم)
2.347	وزن وحدة الحجم (طن/م3)
3.1	الانسياب "100/1" (ملم)
4.2	النسبة المئوية للفراغات في المخلوط %
15.2	النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة %

تحريرا في 2025/ 4/ 13

يعتمد ،،،



مدير معاول المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)