



السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال تخطيط الطرق بالبويات المرورية العاكسة على البارد على بعض طرق محافظة الأقصر - اشراف المنطقة الثامنة (قنا) - تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) .

نتشرف بالافادة بأنه قد تم توريد المحملات (بوية برديرة اسود) للعملية عالية الى مصنع العلامات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندسة /  ١١/١٤

سوزان عبدالعزيز

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشامية قضا

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات لعينه بويه بر دوره اسود بارد الوارده من مصنع العلامات والحمله على عمليه تخطيط الطرق بالبويات المروريه العاكسه على البارد على محافظه الأتصر بالأمر المباشر عند رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٢٢) محملات لعدد ١٨ بسنله / تنفيذ / شركه مصريه لمستلزمات الطرق والتي تبين من النتائج الوارده من المركز القومي للبحوث انها اجتازت حدود المواصفات برجا، التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم وتم اضافته الكميات المذكوره بمخدن العلامات والبويات مرفق اذن الإضافه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تصريفا في ٢٠٢٤/١١/١١

لهندسه وسلامه الطرق

٥٠٤٤


مهندسه /

* سوزان عبد العزيز



مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لمهندسة وسلامة الطرق ورئيس لجنة الحملات

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) الخاص بعملية أعمال تخطيط الطرق بالبويات المرورية العاكسة على البارد على بعض طرق محافظة الاقصر اشرف المنطقة الثامنة (قنا) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق من توريد عدد (١٨ بستلة) وتم عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحيتها حسب المواصفات القياسية للهيئة نحيط علم سيادتكم بان عينة بوية برودة أسود مطبقاً لاشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبويات المرورية على البارد طبقاً للتقرير الصادر من المركز القومي للبحوث.

وتم اضافة الاصناف المذكورة بمخزن مصنع العلامات والبويات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تفويضا ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات

- صورة اذن الاضافة
- صورة من اذن استلام البضاعة
- صورة خطاب الهيئة
- اصل خطاب المركز القومي للبحوث

مدير

مصنعي العلامات والبويات

مهندس

محمد سعيد سالم

تقرير عن

عينة بوية بردورة على البارد

كود العينة RM 24*10/13

واردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

ورد الى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث عينة بوية بردورة على البارد اللون (اسود) كود العينة RM 24*10/13 من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف مصنعى العلامات والبويات - المستخدمة فى مشروع "عقبة أعمال التخطيط بالبوية المرورية العاكسة على البارد على طرق محافظة الأقصر إشراف المنطقة الثامنة (قنا) بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) توريد عدد (١٨) بستلة" تنفيذ "مصرية لمستلزمات الطرق" - طبقا لإشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ .. كما ورد بالخطاب المؤرخ فى ٢٠٢٤/١٠/٢٣ ..
رفيماً لى نتائج الاختبارات:

أولاً: الوصف العام لعينة بوية البردورة على البارد

• وردت عينة بوية البردورة على البارد فى عبوة من المعدن زنتها ٤ كيلو جرام تقريباً ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى بطاقة ملصقة مدون عليها اسم الشركة المنتجة "مصرية لمستلزمات الطرق" ونوع المنتج (بوية منوداء بلدورة) وتاريخ الإنتاج (٢٠٢٤/١٠/٢٠) ورقم التشغيل (٩٣٧) ولا يوجد على العينة كود المنتج أو مدة الصلاحية أو طريقة الاستخدام والتخزين أو اسم المنتج أو أى اختام أو أى علامات معيزة أخرى أو توقيعات سوى توقيع باسم/محمد محمود واسم/جيهان واسم/سليمان وتاريخ التوقيع على العينة (٢٠٢٤/١٠/٢٣) وكود العينة RM 24*10/13.

• العينة لونها (اسود) ولا يوجد بها فصل للون أو التراتج ولا توجد قشرة على السطح والمواد الصلبة المكونة للبوية مطحونة طحناً جيداً تامة الامتزاج خالية من المواد الخشنة والعينة تحت قوائم متجانس ويمكن تخفيفها بالمذيب.
• العينة اعطت طبقة طلاء لونها اسود لامعة خالية من التشميل والتحبب والتفر وهي مرنة وحيدة الانصاق على المعدن والحريانة.



INTERNATIONAL RESEARCH
CENTRE
Paints, Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692



المركز القومي للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبيل : ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

ثانياً - عينة بوية البرديرة على البارد اللون (اسود) كود العينة RM 24*10/13 الشركة المنتجة شركة ساب للدهانات الحديثة الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري - اشراف مصنعي العلامات والبويات - المستخدمة في مشروع عملية أعمال التخطيط بالبوية البرديرة العائسة على البارد على طرق محافظة الأقصر اشراف المنطقة الثامنة (ثنا) بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) لتوريد عدد (١٨ بستلة) عينة مصرية لمستلزمات الطرق.

الجدول التالي يوضح نتائج اختبارات بوية البرديرة على البارد طبقا لإشترطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.
أ- التحاليل

مستل	الاختبارات	النتائج
١-	اللون	اسود
٢-	المحتوى الصلب بالوزن (%)	٦٤.٣٤
٣-	المحتوى المنطابر بالوزن (%)	٣٥.٦٦
٤-	نسبة المادة الرابطة وإضافاتها بالوزن (%)	٤٥.٩٩
٥-	نسبة المخصب والمواد المألثة بالوزن (%)	١٨.٣٥





ب- الاختبارات عينة بوية البردورة على البارد اللون (اسود) كود العينة RM 24*10/13 الشركة المنتجة شركة سناپ للدهانات الحديثة الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف مصنعى العلامات والبويات - المستخدمة فى مشروع "عملية أعمال التخطيط بالبوية المرورية العاكسة على البارد على طرق محافظة الاقصر اشراف العنطقة الثامنة (قنا) بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) توريد عدد (١٨) بمتلة) تنفيذ "مصرية لمستلزمات الطرق".

النتائج	الاختبارات	متسلسل
١.١٦	الكثافة (جم/سم ³)	٦-
٢٠	درجة نعومة الطحن (ميكرون)	٧-
	اللزوجة (عند درجة حرارة ٢٥°م)	٨-
٣٥٠	أ- كأس فورڤ (ناشبة)	
	ب- زمن الجفاف (عند درجة حرارة ٢٥°م)	٩-
٣٠	أ- سطحي (ثقبية)	
٤	ب- صلد (ساعة)	
٥.٦٤	قوة التغطية (م ² /كجم)	١٠-
اجتازت	النصح مع الأسفلت	١١-
٥٠	مقاومة البرى الفقد فى الوزن (مجم / ١٠٠٠ مشوار)	١٢-
اجتازت	الانتفاضة على قضيب قطر ١٠ مم	١٣-
٧٥	اللمعة عند زاوية ٦٠°	١٤
٩٠	العتامة عند ١٥٠ ميكرون	١٥-
H ₂	لصلادة (القم الرصاص)	١٦-
اجتازت	مقاومة الأشعة البنفسجية	١٨-
تم تعريض العينة للأشعة فوق البنفسجية بطول موجى قدره ٣١٢ نانومتر لمدة ١٠٠ ساعة واجتازت العينة للاختبار بنجاح ولم يحدث تشقق للعينة أو تكبير		



REGIONAL RESEARCH
CENTRE
Paints, Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692

المركز القومي للبحوث
وحدة البويات والپلاستيك والمطاط
موبيل : ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

التعليق على النتائج

- اجازت عينة بويات الطرقي على البارد اللون (اسود) كود العينة RM 24*10/13 الشركة المنتجة شركة ساب للدهانات الحديثة الواردة من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - اشراف مصنعي العلامات والبويات - المستخدمة في مشروع "عملية أعمال التخطيط بالبيوية المرورية العاكسة على البارد على طرق محافظة الأقصر (اشراف المنطقة الثامنة (قنا) بالامر المباشر - طبقا للعدد رقم (٣٣١/٢٠٢٤/٢٠٢٥) توريد عدد (١٨ بيسللة) بالتقيد مصرية لمستلزمات الطرق - جميع الاجازات الواردة طبقا لاشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري للبيوية على البارد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣.
- وجميع النتائج السابقة تمثل العينة الواردة الى المركز من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري دون اننى مسئولة عن الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسي

أ.د. أحمد اسماعيل حسين

٠١١/١١/٢٠٢٤

يعتمد توقيع الباحث الرئيسي فقط...

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

