



Culvert (57) STA. (564+613)

يُحقن المكعب تورينج وحسب خرسطة علاجية بوسيلة "المعطلوب أسفل البرية" 250 كجم /سم² ومحتوي أسمنتني لا يقل عن 300 كجم/سم² خرسطة علاجية والقلية تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والتلصق والخلط والمصب والمقطيب وبمساحيقه والاختبارات طبقاً للبروسيدرات والمواصفات والمصر ويشمل دفع جميع الكراكات.

34

Figure 1

[illegible]

المسألة الأولى

Pf.

2 years 10 months

9110
444





الجامعة العراقية
الطريق والكويكبي و البغداد العربي
(GABRIEL)

Current (57) STA (564+61.3)

رقم البند (5.2)

يتميز الطعق تورني-ومب قرصه مسطحة Air Force لآدم التبراج مع تصميم خطاف التبرسية على ارفاق طاقه و اذنه ميكانيكي وعلى ١١ ثقل الثقوبه المبريد النحاس المبرسيه المسطحة من 400 كجوزم٢٠٠ و متفوق التسلط ٧ بطل 450 كجم اسبوع وطاقه تملك محل التلذذ والدم وعلبة التبرسية بعد الصب طبيا للسرعة والمواسطه طرية والرسوبات و حسب اصول الصناعة وخطبات المبرسي CORROSION INHIBITOR * إضافة ماء التسلط. لا تشمل هذه الطعق.

فصل الطعق وابتك التبريد DURABILTY في 120 سنة

[illegible]

for plant growth.

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

11

2000 年 1 月 1 日

10. *Staphylococcus aureus*





المكتب الهندسي
للمحاورات والبنى التحتية
(CONSULT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (57) STA (564+613)

رقم البند (6.1)

مبنى التسليم من النوع DW/R (FY = 500 :- دليل الزبد وتركيب وتشكل مبنى تسليم بقطر المقبرة وبالأجود المطلوب واللدة وسطك الربط والكراسي والوصلات والامسورات وبالكات عمل اللطام الترسقي ونفقات اللطام على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواسقات ونفقات ونفقات الجهة المسماة لمبنى التسليم على أن يقوم المالك بتقديم رسومات الورشة لجهد الاشراف من المستقرى والجهة المسماة للاعتماد قبل تشكيل مبنى التسليم ركزية.

		رسم الترسية		طن		الوحدة					
ملاحظات	B.B.S	أبعاد (مقاسات)						الوصف	رقم		
		الاجملي	المنطقة	قسم	الاجملي	ارتفاع	عرض			طول	
	New Invert New Invert	211.82		4.51	216.33				طن	Culvert (58) STA (565+500)	1
	New Invert B.B.S OF CULVERT Max. 57	0.00							طن		2
		0.00							طن		3
		211.82									
الاجملي											

الجهة المسماة للطرق والجورى

المستقرى لتمام مسكنا

مواصفات الخرقة

مواصفات
4

المستقرى لتمام مسكنا
9/10/14
Final approved
after clean copy
drawings




بالمعنى المصطلح توفيره ودفع ثلاثة أروحة من التبريد وذلك للأسطح الخارجية للمباني للتربة على أن يتم عمل المنزل طبقا للتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات والتعليمات
الجهة المصنعة للزوايا

[illegible][illegible]

المجلس الأعلى

Accepted: 29 July 2006


~~9/10 440~~



Abstract

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE





Culvert (57) STA. (564+613)

رقم البند (8.1)

[illegible][illegible]

تحت إشراف

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

2110 144



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (57) STA (564+613)

رقم البند (9.0)

بالمتر الطولى كوربة و تركيب فواصل متبع كسرب المياه (water stop) عرض 24 سم بين بلاطات و البد التبريد و عند فواصل التمدد بين اجزاء التبريد و البند يشمل الاوتر اللازمة لضمان التثبيت في
حو الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتقليد المتخذة من المهندس الاستشاري و طبقا لاصول الصناعة.

رقم الوحدة

رقم الوحدة

اسم (ملاحظات)

ملاحظات

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

الاجملى

0.00

439.75

87.95

Culvert (57) STA (564+613)

1

439.75

439.75

5

بالمتر الطولى تورب و تركيب water stop من النوع ٧ طبقا
لرسمات المتخذة من الاستشاري. الحوائط

2

105.60

105.6

26.4

بالمتر الطولى تورب و تركيب water stop من النوع 0 طبقا
لرسمات المتخذة من الاستشاري. الحوائط الاختيائية

3

21.00

21

5.25

بالمتر الطولى تورب و تركيب water stop من النوع ٧ طبقا
لرسمات المتخذة من الاستشاري. الحوائط الوتاج و لك

566.35

الاجملى

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

الاستشاري العام

مهندس شركة

م / محمد حاتم

م / محمد ابو الهيثم

م / احمد الشاذلي

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Matrouh Express Station		Egypt stone		Noor Consultant engineers	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Eng-Mostafa Mahmoud		25-06-2024		
Contractor Reference	EGS-TRF-32			Revision	
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	A2			6	7
YY HH MM 24 16 39					

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Comperssion test of cubes SLAB 4 culvert (564+613) for quantity 136 m3.			
Location of Test	Concreto Ready mix lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	E.E.T	Compression after 28 days	Concreto Ready mix report	pass
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng-Mostafa Mahmoud		25-06-2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	A2		21/7/24	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2020-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983

CLIENT :	إيجبت ستون	SAMPLED BY :	
PROJECT :	برايخ القطر المربع قطاع لوكا مطروح	Cement Content/Type :	OPC
CONSULTANT :	سوسترا	STRUCTURE TYPE :	Slab (4)
DATE OF CASTING :	2024/05/28	SPECIFIED STRENGTH :	400 kg/cm2
POURED QUANTITY :	m3	NO. OF SAMPLES MADE :	
TARGET SLUMP		REF NO.	

Results :

Date of Test	4/6/2024								
Age of Test (Days)	7								
Moist. Condition at Testing	MOIST								
Shape Of Specimen	Cube								
Average Dimension (mm)	150*150*150								
Specimen Reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weight (g)	8301	8398	8230	8280	8347	8280			
Density (Ton/m3)	2.460	2.488	2.439	2.453	2.473	2.453			
Failure Load (kN)	908	923	890	855	882	862			
Comp. Strength (Kg/cm²)	411	418	403	387	400	390	0	0	0

Date of Test	25/6/2024								
Age of Test (Days)	28								
Moist. Condition at Testing	MOIST								
Shape Of Specimen	Cube								
Average Dimension (mm)	150*150*150								
Specimen Reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weight (g)	8353	8300	8298	8351	8316	8354			
Density (Ton/m3)	2.475	2.459	2.459	2.474	2.464	2.473			
Failure Load (kN)	1012	1050	1082	1048	966	940			
Comp. Strength (Kg/cm²)	458	476	490	475	438	426			

Average 3 Days		Reference : O.C.F14-issue:1-Pages:1
Average 7 Days	402	
Average 28 Days	460	

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	QC Engineer
	Mohamed Abdelkader

شركة كونكريتو
ريدي ميكس
إدارة الجودة



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company							
Matrouh Express Station		Egypt stone		Noor Consultant engineers							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation							
	Eng-Mostafa Mahmoud		3-06-2024								
Contractor Reference	Egs-TRF-26			Revision							
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM						
	A1			6	7						
<table border="1"> <tr> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>16</td> <td>41</td> </tr> </table>						YY	HH	MM	24	16	41
YY	HH	MM									
24	16	41									

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Comperssion test of cubes concrete slab 5 culvert (564+613) for quantity 70 m3.			
Location of Test	Concreto Ready mix lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	E.E.T	Compression after 28 days	Concreto Ready mix report	pass
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng-Mostafa Mahmoud		3-06-2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	A1		7/7/24	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2020-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983

CLIENT :	ايجيت سكون	SAMPLED BY :	
PROJECT :	برايخ الفطر السريع قطاع فوكا مطروح	Cement Conten/Type :	OPC
CONSULTANT :	مهندرا	STRUCTURE TYPE :	Slab (5)
DATE OF CASTING :	2024/05/06	SPECIFIED STRENGTH :	400 kg/cm ²
POURED QUANTITY :	m3	NO. OF SAMPLES MADE :	
TARGET SLUMP		REF NO.	

Results :

Date of Test	13/5/2024								
Age of Test (Days)	7								
Moist. Condition at Testing	MOIST								
Shape Of Specimen	Cube								
Average Dimension (mm)	150*150*150								
Specimen Reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weight (g)	8322	8348	8343	8342	8328	8295			
Density (Ton/m ³)	2.466	2.473	2.472	2.472	2.468	2.458			
Failure Load (kN)	962	970	1000	968	1047	983			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	436	439	453	439	474	445	0	0	0

Date of Test	3/6/2024								
Age of Test (Days)	28								
Moist. Condition at Testing	MOIST								
Shape Of Specimen	Cube								
Average Dimension (mm)	150*150*150								
Specimen Reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weight (g)	8329	8311	8229	8355	8357	8376			
Density (Ton/m ³)	2.468	2.463	2.438	2.476	2.476	2.482			
Failure Load (kN)	1077	1093	1086	1126	1074	1086			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	488	495	492	510	487	492			

Average 3 Days		Reference : O.C.F14-Issue:1-Pages:1
Average 7 Days	448	
Average 28 Days	494	

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	QC Engineer
	Mohamed Abdelkader

شركة كونكريتو
ريدي ميكس
إدارة الجودة

