

د. نوح محمد محلات
د. ريم وائى للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARBS)



١٩٨٩, ٢٦٠

بطول ٢٢٠ كم

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(قطاع برج العرب - العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام
فى المسافة من كم ٣٥٤+٤٠٠ إلى كم ٣٥٤+٦٢٠ بطول ٢٢٠ كم
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

مدير عام

صيانة الطرق

مهندس /

"منال عمر"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /

"محسن محمد زهران"



رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

لواء /

"أبو بكر أحمد حسن عصفار"

RNV 19301

ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

أحمد محمد سامي

دريم وائى للمقاولات العامة
والنوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
س.ت. : ٣٩٥٥١٠ ب.ض. : ٣٠٤٠٢٨-٢٣٨

• خريقات مثل التراب من السطح لا يزيد عن 10% حيث K في محيط التراب من السطح والكيلو متر، وقرق الأحداثيات لا يزيد عن 1:1000.

11. تحديد واختيار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية . وفي حالة توافر مواد معية بالموقع طبقية نتائج فحازات وتفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع لتلبية لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها ولتلبية الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول . ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقا للمواصفات . وتجرى على جميع أنواع الاختبارات التي يفرضها المهندس . ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقا للطرق القياسية . وتؤخذ العينات عادة من المواد الموزعة بالموقع . وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات . وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف . وبكيفية مناسبة بما يضمن إجراء الاختبارات اللازمة عليها وتشمل فئات وأسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية وتحدد أدنى على مواد الرصف المزمع استخدامها:

- 1- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة للترية (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل لأقصى كثافة وهكذا المواد طبقا للتأسيس والأساس.
- 2- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس.
- 3- التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
- 4- تحديد نسبة التماسك للمواد الصلبة (لوس أنجلوس) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية وكافة الاختبارات الأساسية الأخرى كاللزوج والوزن النوعي والإمتصاص . الخ.
- 5- تصميم الخلطة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجري ذكره في هذه المواصفات.
- 6- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلطات أسفلتية وخرسانية ومواريث ومعدات مساحية - الخ.

يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لاعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتسليم والتي يتم تنفيذها على ضوء نتائج الاختبارات على القطع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن 100 م. وعلى المقاول التحقق من السماكات الأفقية لمعدات الرصف الموجودة بالموقعات . علما بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في معدل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس . وعلى أمانة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد ذلك وممر بخلاف أعداد وتجهيز القطع التجريبي جعل على بنود العقد والمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات إضافية وذلك على نفقة المقاول.

12. الصيانة خلال الإنشاء

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة منشئاته والذي أصبح في حوزته بموجب منحبر استلام الموقع وكذلك صيانه كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الاستلام النهائي للمشروع . ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدي عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المتجر من طرق وإنشادات في حالة مرضية في جميع الأوقات . جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدوات العطاء بشأن بنود الدفع المختلفة في جدول الضمائم ولن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

13. لوائح المشروع

خلال أسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وتثبيت عدد (2) لوحة كبيرة سجد أدنى بأقسامات التي تحدها الهيئة تحتل عند بداية الموقع وعند نهايته بالإلتزام المعاصر وبالمواقع التي تحدها الهيئة . وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إلكترونية للعد التنازلي لأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقا لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطوب الحصول عليه من الهيئة قبل التمسيع . وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها . كلما يلزم بإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقا لتعليمات المهندس.

14. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات الممنوحة للشركة مبيهاً بما يلي:

- نوع ووطنية المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراية.
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بالمواقع المختلفة بالموقع وبما يغطي خطة عمل المقاول.



أحمد محمد سام

دريم وآي للمقاولات العامة
والقوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
س. ق. ٢٩٥٥١٠ ب. ق. ٢٢٨٠٣٥٠٤

John B. B. 1

أعمال الجسر القرباني لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

ثانياً: المواصفات الفنية لأعمال الجسر

الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمهندسين والمهنيين وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات وأحلام مواقع التنفيذ من أجل حوائق وتحويل الخدمات القائمة والمنشرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لاستصدار التصاريح المتعلقة بإسالة الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتجهيز التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجسات التأكيدية ونقل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلي توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لتبني الأعمال:

1. إعداد وتجهيز الموقع

• وصف العمل

تتضمن الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعية شمال المالك والمهندسين والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الاستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تنبوية وتنسيق المكاتب، والتزويد بالمياه والكهرباء والأمانة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإنعاشات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق باستخدام طفايات لا تقل سعتها عن 5.4 كجمم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بما لا يقل عن ١٠٠ متر مربع، والتوزيع الذي يمتدده المهندس.

كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وثيقة لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة يعلق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل ليلاً وتأمين وسيارة طرق موقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك المكينات المتاخمة للطريق والتي تنتشر داخلها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات للاتصالات مع المالك وأفراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لانتظار السيارات تكون مظللة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالوقت إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لاصفاء من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة بمسندات العقد، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لما يراه المهندس ورد الشيء لأصله وإحلال طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتزول ملكية كافة التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتنظيم المشروع (إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة)، وعلى أن تحفظ كافة التجهيزات التي تزول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة ويضمن المهندس والهيئة أو من يؤول إليها.

• القياس والدفع

لا يتم احتسابه من هذا البند باعتباره محملاً على باقي بنود المشروع.

2. تنظيف وتجهيز ميسر الطريق

• وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والحدود ورفع والتفتيش من جميع النباتات والأشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود الطرق، والطرق بمناطق التقاطعات ومواقع حطب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها ورفعها وفقاً لأحكام البند الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشويه أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

• متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المقترح جميع الأشجار وغيرها من الأشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار ويحرق حتى ٣٠ سم تحت سطح التشوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم الضحايا يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذور والحفر التي ترفع منها العوائق بعوار ردم ملائمة أو الرمل التظليل وحسبها نسبة ردم لا تقل عن ١٩٥ من أقصى كثافة جاهزة، مع نقل المخلفات إلى المطالب العمومية دون أدنى مسئولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لاستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقاً للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حوت الطبقة العلوية (بما لا يقل عن ٢٠ سم من قاع الوش) والاسفلت والدمك حتى نسبة ٩٥ % من أقصى كثافة جاهزة وأحد من الاعتبار إجراء الاختبارات اللازمة واستبدال أية مواد غير ملائمة.

• القياس والدفع

• يتم للحسبة هندسياً

دريم واى للمقاولات العامة

والنزيديات العمومية والاستيراد والتصدير

س.ت. ٢٩٥٥١٠٠ ب.ض. ٢٢٨٠٢٥٠٢٠٥

أحمد محمد سامي

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

الباب الثاني الأعمال الترابية

١.٢ أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكندان - المواد ذات التصفيف 1 أو ٧) بتصفيف الأشتب - المواد غير المستوية التي لا يمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأدنى لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لا يمكن معه دكها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف، مثل السبخة) ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واستدارة الميول والمصاطب تحت أنثال طبقة الأساس، التسميعة والميول والأعمدة بالرسومات وتعليمات المهندس. عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المناريب التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم أية مواد ناتجة من المناريب في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يثبت بالحساب أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع حول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المناريب إذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأحد أدوية من توسيع مناطق الحفر

• البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جميع أنواع التربة عدا التماسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق
 - حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام اليلدورز والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق
 - حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الصخرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب و يرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسعر يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم معقل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم الوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند
 - حفر الصخر : وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطيني أو من الترسيب الكشلي المتعاند، جيد والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب و يرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال الشف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند
- ويستخدم المقاول ما يراه المهندس مناسباً من معدات ميكانيكية نوعاً وعلداً بالسور المذكورة أعلاه بالإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفء

يتم قياس وحساب هذا البند بالمر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل هدم الميول وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والاكتاف والإختارات وإزالة المخلفات وتوابع التسوية إلى المقالب العمومية وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع.

٢.٢ أعمال الردم

• وصف العمل

- مجنر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المشون بالطريق أو من المناريب المجاورة بعد اختيارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.
- ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والاكشاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويقع في اختيارها ودمكها المواصفات القياسية للهيئة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصفيف (1 - 1) أو (1 - ٢) أو (٢ - ٢) أو (٢ - ٣) حسب تصفيف الأشتب
- تتم أعمال الردم على طبقات كالتالي:
- بالنسبة للمتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الظبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المدرجة عن ٣ بوصة
 - بالنسبة للردم بعد المتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الظبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المدرجة عن ٤ بوصة

أحمد محمد سامي

دريم واى للمقاولات العامة

والقوى العامة الحكومية والاستشارات والتقدير

ب. ف. ٢٩٥٥١٠ ب. ف. ٢٩٥٥١٠ ب. ف. ٢٩٥٥١٠

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع المواصفات الفنية

ويجوز تبنيته الشواكة خارج الفرش بعمق أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بإجراء الصلابة التحصيلي بالمعدات القياسية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كثافة الضمالة المملونة وثنية متطلبات الجودة ويتم إجراء كثافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل الباشرة في التنفيذ موقعا

بعد الوصول بالردم إلى المسبب التصميمي أسفل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تنويع السطح النهائي حسب المراسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة. ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الأساس التالية

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم تتحدد عينات من طبقات الردم لاختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسلك الطبقة وذلك قبل مرور ٢٤ ساعة من انتهاء عملية الدمك. ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٢% عن نسبة المياه الأمولية الحافظة لأقصى كثافة جافة. والفرش المسموح به هي مسموح طبقة الردم النهائية لا يتعدى ٢ سم مغزيرة بالمسبب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولا يزيد عن ١١" من مساحة المنطقة. ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠. كما يجب ألا يتعدى الفرق بين مسبب أي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن ١.٥ سم. وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى متقاربة لأحدى المنطقة المخالفة لهذه المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حوثها ومكثها.

إختبارات الجودة: ويكون القيام بكثافة الإختبارات المشار إليها في هذا البند من مسئولية المقاول، ولا يتم حسابها كبنء منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذه الإختبارات والتي يجب إجراؤها ككلاء لغيره مصادره أو نوعية المواد المستخدمة. وتشتمل إختبارات الجودة على الآتي

- التحليل الخليل للمواد الغليظة والرفيعة بالنربة
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
- نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠
- إختبار بركتون للعدل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
- إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- أي إختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
- وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك والتدرج بكل ١٥٠ متر مربع
- القياس والمدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالمثل المكعب من واقع القطاعات العرضية التأسيسية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرز والدمك وتهذيب الميول والتسوية والاختبارات وإزالة واتاج البشوية إلى المقالب العمومية.

الباب الثالث طبقات الأساس

٢-٢-١ طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

- وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريه و تنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير كسارات من الأحجار الصلبة المدرجة المواد

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات (ونسبة الاوجة المعكودة لا تقل عن ٨٠%) ويدهون من قطع لطيفة هوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة البيتة أو المتكسكة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة. ويجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية التالية:

- القابلية للثقب في أثناء بالنسبة للمواد الخجوزة على المنخل رقم ٤ لا يزيد عن ٥% من وزنها.
- لا يزيد الشاقد بالتآكل على جهاز لوس أنجلوس بعد ٥ ساعة عن نسبة ٤٠/٥٠
- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد حجرية بالموقع تتفق مع مواصفات مواد التكسير فانه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات الصلابة والتبرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازمة على أن يحسم على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص.
- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد التمر لا تقل عن ٨٠
- محال اللبونة لا يزيد عن ٨
- حد المسبولة لا يزيد عن ٢٠
- عديمة الانقماش



أحمد محمد صالح

دريم واى للمقاولات العامة
 والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
 س.ت. ٢٩٥٥١٠٠ ب.ض. ٣٠٤٠٣٢٨

أعمال الجسر القرائي لمشروع القطار الكهربائي المصري المواصفات الفنية

هذا ولـ يسمح نقل المواد من المحجر الأبعد اعتماد المحجر عن الهاتس المشرف مع مثانة صلاحية المواد من المحجر بصفة دائمة. ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقاً لأقصى التدرجات الآتية والمدرجة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره المهندسين. مع التأكيد أن قبول المهندسين للمواد لا يشتمل قبولاً لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

تدرج مواد طبقة الأساس

حجم المنجل	النسبة المئوية للعان (ب)	النسبة المئوية للعان (ج)	النسبة المئوية للمور (د)
٢٠٠	١٠٠	□	□
١٥٠	٧٠-١٠٠	□	□
١٠٠	٥٥-٨٥	□	□
٦٠/٤	٥٠-٨٠	□	□
٢/٨	٤٠-٧٠	□	□
رقم ٤	٣٠-٦٠	□	□
رقم ٦	٢٠-٥٠	□	□
رقم ٨	١٠-٣٠	□	□
رقم ١٠	٥-٢٠	□	□
رقم ١٢	٣-١٠	□	□
رقم ٢٠٠	٥-١٥	□	□

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالأكود المصري والمواصفات القياسية لهمة الطرق والكباري طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للتخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندسين وأخذ موافقة الهيئة.

• متطلبات الإنشاء

بعد اعتماد مصادر المواد والتكليف التصميمي يجب على المقاول إعداد منهجية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم نقل خليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الترميم لتخليط مناسب يتم فرده باستخدام الجريزر المزود بحساسات طبقاً للتوجيهات ويتم الدمك على طبقات بسعة ٥ سم أخذاً في الاعتبار الانحدار المطلوب للدمك والذي يتم تعديده من خلال قطاعات بحرينية ويجوز للهيئة الموافقة على العرض بسعة أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وأجزاء القطاع التجريبي بالمعدات الثقيلة التي تستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كفاءة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعياً ويتم فرد الخليط على طبقات والعرض المطلوب باقطاعات العرضية المتعددة بما في ذلك العرض الانحادي للتشغيل بعد أقصى ٢٥ سم من طرف الأنهدات في كل جانب ويجب دمان مواد طبقة الأساس فور فردها بحيث لا تقل نسبة الدمك عن ٩٨% من أقسى كثافته معملية ويستمر الدمك حتى يصبح السطح الخاضع للطبقة مدسوخة وصفاً تاماً متساوياً إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق مسووت سطح الطبقة وفحص نسبة الدمك في مواقع مختارة. ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المتعددة بواسطة قدمة مستقيمة طولها أربعة أمتار في مواقع مختارة ويجب ألا يزيد فرق الانطراق عن ١ سم في الاتجاه الطولي والعرضي وطبقاً للنسب التصميمية.

ويجب على المقاول التأكد من خفاف الطبقة المنتهية ونوعها درجة كافية من القباب قبل السحاج لعربات النقل التي تنقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات الثقيلة بأن تمر على طبقة الأساس المنتهية. ويجب ألا تترك طبقة الأساس مدة تزيد عن أسبوعين قبل فرد الطبقة التالية. ويجب جعل سطح الطبقة العلوي رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين بعد إنشاء طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقة بصيانة طبقة الأساس بحيث تبقى خالية من التشقق والعيوب إلى أن يتم رمل طبقة التدرج البيتومينية.

• حدود التساهية :

يتم الرجوع فيما يخص حدود التساهية في المناسيب وفروق الانطراق وسعة الطبقات إلى المواصفات القياسية لهمة الطرق والكباري والأكود المصري للطرق.

• أعمال ضبط الجودة

يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للعمل وتجرى التعارب طبقاً لتعليمات المهندسين (بكل ٥٠٠٠ متر مكعب أو تغيير المصدر) على أن تشمل الآتي

- التحليل المنحلي للمواد الغارطة والزفاعة.
 - أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية لهمة العامة للطرق والكباري أو الكود المصري للطرق.

دريم واى للمقاولات العامة
والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
 س.ت ٢٩٥٥١٠٠ ب.ض ٢٢٨٠٢٤٢٠٩

أعمال الجسر الثرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

- تجربة لوس أنجلوس (مقاومة البري والأحشاش) (ويجب أن لا يزيد القاعد بعد ٥٠ لفة عن ٧٤)
 - تجربة بوسكتور المعدل
 - الوزن النوعي ونسبة الامتصاص (يجب أن لا تزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعد ٢٤ ساعة عن ٧١٠)
 - حدود Atterberg للجزء الحار من مختل رقم ٤- (ويجب أن لا يزيد مجال اللزوجة عن ٢٨ وحد السيولة عن ٧٢٠)
 - نسبة تحمل كاليفورنيا (ويجب أن لا تقل عن ٧٨)
 - تحديد نسبة القاعد بالوزن نتيجة للتفتت ASTM C-142-78 بإختبار Claylumbs وذلك بنسبة لا تزيد عن ٥ %
 - أي اختبارات أخرى واردة بالمواصفات وتراها الهيئة لازمة للتحكم في جودة العمل
- وتتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القياسية وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك والذرح كل ١٥ متر مربع.
- القوام والدمك
- بعد التأكد من سبك الطبقة بعد الدمك من خلال الرقع المداحي التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالمشر المبكوب وفقاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المبنية على الترسومات ووفقاً للقطاعات العرضية التفصيلية . ويشمل السعر كافة الأعمال من توريد المواد واختلط والنقل والقرود باستخدام الجورير المزود بأدوات التحكم في التسوية والسطح النهائي ، وأعمال الدمك والتسوية والاختبارات وإعادة أعمال الحفريات إلى ما كانت عليه.
- ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة الأربعة للتمهيد بعد أنى ٢٥ سم من كل جانب

الباب الرابع الاعمال الخرسانية

٤- (الحوار الترميمية) (النو حرس) (إن وجد)

١- وصف العمل:

يقال في هذا العمل من إنشاء جواهر خراسانية واقية ذات وحة واحد وذات وجهين وفقاً للمواصفات وطبقاً للخطوط والمناصب المبينة على الرسومات أو التي يقررها المهندسين

ب - حاجز عرساني وخة والحد -

أعمال البناء: حازر خرساني وحة واحد يارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المديرة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبيعة وبحسب الأسمت الذي يحقق هذا التجهيد بعد اعتماد الحاملة التجميعية واستعداد المهيكل (البهاج البولي بروبيلين) لمنع الشروخ على أن لا يقل مستوى البهاج البولي بروبيلين عن ٤ كجم / م^٢ على أن يكون الخلط والتحكم ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بماء والتجفيف خاصة لتسبب غساق الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لإتمام التفاعل الكامل للأسمنت وطبقاً للمواصفات والفئة تشمل عمل القرم والمشدات. على أن تكون الخرسانة الطاهرة ذات سطح أحسن وكل ما يلزم لنمو العزل وعمل فتحات لتصريف مياه الأمطار وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين. يتم عمل قاسم بعدد ١٢ م^٢ والفئة شاملة بملئ الطولي.

ج - الفرشة الخرسانية العادية أسفل الحوائط الخرسانية ذات الوجه الواحد -

أعمال توريد وصيانة من الخرسانة العادية أسفل الجوائز الخرسانية وحة واحد مقاس ٢٠٠/٦٠ سم طبقا للتسويات المرفقة وتعليقات المهندس المشرف. وجهد الحفر لا يقل عن ٢٠٠ حجم /سم³ وذلك طبقا للخطوة التصميمية وتشمل أعمال حفر وتسوية وعمل اسفل القشرة وعمل الفواصل اللازمة للتعدد والانتكاس وشاملة عمل الشابر من الحديد Ø١٢ /م² وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للتسويات المعتمدة وتعليقات المهندس المشرف بالخطوة -

١- ٢ أعمال الحمامات بالخرسانة العادية

• وصف العمل

يشمل العمل جمادات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للأكتاف والقبول الجانبية و القدمات بإجهاد كبير قياسي قدره ٢٥٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوماً ، و الفئة لسلمة فرتة من المواد الحصوية المتدرجة سمك ١٥ سم وحسب القطاع الموضح والوسومات المعتمدة

1991

الركام الصغين: يجب ان يتكون الركام الصغين من رمل طبيعي سنسي وزرني معتبر معتد ومن محاجر
رومودة، ويجب ان يكون خاليا من التراب ومن كل الشوائب الضارة بالخرسانة وحديد التسليح، ويجب ان يكون

Johnston

ذريم وای للمقاومات العامة

والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

م. ق. ۲۹۵۵۱ : ۲۹۵۵۲

الرمل مطابق لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢، ويجب أن يتكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر خلالها من منخل ضفته ٦ مم ويتر على الأقل ٧٥٪ منها عندما تهز على منخل ضفته ٢ مم، ويجب ألا يزيد محتوى المواد القاعمة والطين التي تمر من منخل ٧٥ - ٠ مم عن ٢٪ بالوزن.

• الركام الكبير: يلزم أن يكون الركام الصغير وأزدا من متاجر أو كسارات معتمدة، ويجب التأكد من أنه لا يحتوي على أي مواد غريبة، ويشمل أن لا يكون الركام الكبير ملوث بل يكون جاد الزوايا يتدرج في الحجم (أن يحتوي جميع المقاسات بالنسب المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية).

• ويجب أن يكون الركام الكبير سلك لا تتعدى نسبة الفقد فيه عند اختيار لوس انجلوس عن ٢٥٪ وأن يكون الركام مطابقا لمطابقة المواصفات القياسية المصرية رقم ٩-١١ لسنة ٢٠٠٦، ويتم توريد الركام الصغير في أكثر من مقاس فعلاً يمكن توريد مقاس من ٥ مم حتى ١٥ مم، ومقاس من ١٥ مم حتى ٢٥ مم حسب القياس الاعتباري الأكبر المطلوب للركام.

• ويجب أن يكون الركام خالي من الأملاح والمواد الضارة بالخرسانة وحديد التسليح، ويجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠.٥٪، كما يجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠.٢٪.

• الأسمنت: يلزم أن يكون الأسمنت المستعمل مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ٢٧٢ - ١٩٩١ للأسمنت البورتلاندي العادي والمواصفات القياسية رقم م.ق.م ٥٨٢ - ١٩٩٢ للأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات، ويتم اختبار الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ٢٤٢١ - ١٩٩٢ (اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت) على عيارات الأسمنت المأخوذة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤٢ - ١٩٩١.

(طرق أخذ عينات الأسمنت) ويجب أن يكون الأسمنت من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية المعتمدة ويجب أن يورد إلى موقع العمل ملتب أو داخل شكاير ويجوز للمهندس المراجعة عليه واختباره للتأكد من تاريخ الإنتاج وكذا وزن الشكاير، ولا يجوز استعمال أي شكاير تحتوي على أجزاء من الأسمنت شلت بها أو التي يلاحظ بها أي أثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يجوز استعمالها في أي عمل من الأعمال.

• ويجب أن يشون الأسمنت في مخزن خاص مستوف على نفقة المقاول، ويجب ألا يتكون ملاسقا لسطح الأرض بل يجب عزله ببارضية خشبية تحته كما يجب تغطية الأسمنت المشون في جميع مواقع العمل بالمشمع المانع من مرور الرطوبة، ولا يسمح باستخدام الأسمنت الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد أخذ عينات واختبارها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية.

• المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملاح والشوائب والمكبريتات، ويفضل استخدام مياه الصالحة للشرب في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط في مياه حامت الخرسانة أن لا تزيد الأملاح الذائبة الكلية عن ٢٠٠ جزء في المليون، ويحتوي أملاح الكلوريدات عن ٥٠٠ جزء في المليون، ويحتوي أملاح الكبريتات عن ٢٠٠ جزء في المليون، كما يجب أن لا تزيد محتوى المواد غير العضوية وعن الطين والمواد العائقة عن ٢ جرام في اللتر.

• ويجب أخذ عينات من المياه واختبارها بعمق المقاول لتحديد مدى صلاحيتها واعتماد استعمالها من المهندس قبل البدء في أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأسمن المزدوج من ماء الخلط عن (٧).

• إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التي يتم إضافتها للخلطة لتحسين نوعيتها أو لأكسابها ميزة خاصة موزدة من مصنع معتمد ببيانات مفصلة وعليها الخارجية والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختيارها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بها م.ق.م ١٨٩١ - ١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).

• ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمنت عادي النسبة المحددة عن طريق الصانع للمادة، كما يجب أن لا تحتوي الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أي مواد أخرى ضارة بالخرسانة.

• متطلبات الإنشاء

تصميم الإضافات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المنصوص عليها في جدول الكميات قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم للخلطة للتأكد من مطابقتها لجهود القصم المطلوب على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الاستشاري، ويلاحظ أن جهد القصم معسوب على أساس قدرة القصم القياسي على التحمل بعد ٢٨ يوما هي ٢٠٠ كجم/سم^٢ للخرسانة العادية، ويجب أن تكون نسبة الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.

خلط مكونات الخرسانة: يراعى في جميع الأحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية، ولا يسمح بالخلط اليدوي ويفضل استخدام مضخات الخلط المركزية ويجب أن لا تقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى تتوزع المواد بالتساوي وتصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلاطات قبل إنشاء التنفيذ للتأكد من صلاحيتها.

أحمد محمد سامي

دريم واى للمقاولات العامة
والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
س.ت. ٢٩٥٥١٠ ب.ف. ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦

نقل وصب الخرسانة، يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وصيها في الصرم في أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بواسطة معتمدة على أن لا تؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلطة.

يراعى أن يتم صب الخرسانة المخلوطة في خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفي حالة استعمال إضافات مؤخره الشد، يجب استعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت الدماء عن ذلك فإن الخلطة ترفض.

يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١.٧٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

يتم تجنب وجود فاصل زمني أثناء صب الخرسانة لتصل وحده من الوحدات الخريبي صيها، وفي حالة استعمال المسدود توقفه فإنه يتم تقير سطح الخرسانة التصوية بالأجنة والشبكوش مع نظافة السطح تماماً وصب حوتة ليلي مثبقة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

١٤- روت درجة الحرارة في الطل عن ٢٢ درجة مئوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأجواء الحارة، ويجب الالتزام التام بتعليمات تؤخذ من هذا الخصوص، وهذا ينطبق على صب الخرسانة إذا زادت درجة حرارة الجو في الطل عن ٤٤ درجة مئوية.

في حالة الخرسانة التي يتم صيها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولي إيثيلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو كما يقرر المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة قبل الصب مباشرة وإختبارها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم رقم ١٦٥٨ - ١٩٩١/١٩٨٨ (طرق اختبار الخرسانة).

دعم الخرسانة: يجب دعم الخرسانة جيداً باستخدام هزاز ميكانيكي ذو تردد عالي مع بذل العناية لتضاد حدوث انفصال حبيبي للمكونات، ويشتد في الجهاز المستخدم أن يكون قادراً على نقل الخرسانة مثلاً يقل عن ٢٦٠٠ رقة في الدقيقة كما يجب ألا يقل معدل تأثير الحركة الاهتزازية الذي يمثل الهزاز (نصف قطر التأثير) عن ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعنى اختيار القوام لها بطريقة الهبوط ٢ سم.

يجب استخدام عدد مكافئ من الأجهزة التي يسبق بانتهاء عملية الهز في المواضع المتفرقة من المنطقة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضل وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.

تستخدم أجهزة في الصرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، كذلك تستخدم أجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة مكافئة لإجمال الجهاز وتحميله داخل الخرسانة، ويجوز ألا يتعد الجهاز في موضع واحد مدة طويلة حتى لا يسبب في ظهور تجمعات أو تشققات الدالي من سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزات الداخلية أو هزازات الصرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة الهز السطحية فتستعمل لمدة كافية لتفريق حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتطبيعها بعلقة من المونة تعطى سطحاً ناعماً مستويًا.

المعالجة والتطبيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصليب لمدة لا تقل عن ١٤ يومًا إلا إذا استجرت وسائل خاصة لتجفيف التسليب مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المدججة بالمصالح.

أعمال الشدات الخشبية والصنفة: جميع أعمال الصرم والصنفة يقوم المقاول بعرضه بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقاً للأبعاد والأشكال والمناصب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتقديم رسومات ورشة تفصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطانة لمراجعتها واعتمادها من المهندس قبل الاستخدام على أن تكون سمك ألواحها لا يقل عن ١ بوصة ومثبتة بواسطة شحالات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في الكمرات والأعمدة مشطوبة وتوضع أبعاد وأشكال الشطب بـرسومات الورشة، ويتم تثبيت البطانات وفقاً لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوائم التحميل على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وأن تحتوي على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي اهتزاز ينشأ عن تحريك العمال فوقها أي من جراء صب الخرسانة أو خلافة، وأن تكون ألواح الصنفة متلاصقة للعامات تماماً لا يمر منها زيد الخرسانة ويلزم أن توضع بكيفية سهلة إزالتها بدون أن تسبب أي هزة أو تصادم مع الخرسانة ويلزم استعمال الخوايز والقلم للتقويات، واعتماد المهندس على هذه التصميمات لا يعنى المقاول من كمال المسؤولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل القوم التأكد من مثابها.

ويلزم أن يتم تطبيب سطح المسدود من الأسلاك ومثبتات النجارة وخلافه ثم تغسيل بقلل مباشرة قبل وضع الخرسانة فواصل التسب، يراعى عند عمل فواصل الصب أن تحدد مسبقاً على اللوحات الشديدة ويتم مناقشتها مع المهندس لاعتمادها إذا طلب الأمر، ويجب عند استئناف صب المواصل الأفقية بعد تسكب الخرسانة يجب تطبيب سطح الخرسانة القديمة

أحمد محمد سامي

دريم وات للمقاولات العامة

والقوى العامة الحكومية والاستيراد والتصدير

ش.ت. ٢٩٥٥١٠ ب. في ٢٠٥-٢٢٨

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

تدقيق تلك وأعمال الركام الكبير، ثم يتم دفن طبقة من الدبال أو أي مادة تزيد تماسكها مع الخرسانة الحديثة والخرسانة القائمة.

د- مراقبة وضبط الجودة

ضمن خطة لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالاختبارات التفصيلية التي سيتم إجرائها عند تسليم الخرسانة بالموقع وعند الخلطة وعند تصميم الخلطة كجدد أخرى تعمل التجارب الميدانية التالية لإختبار أحسن النسب للخرسانة

- التحليل الجسيم للركام الصغير والركام الكبير

- هبوط الخرسانة (Slump Test)

- تجربة معامل الدمك (Compacting Factor Test)

- الكثافة

- مقاومة الضغط للخرسانة بعد ٢٨ يوما.

- مقاومة الشد في الاختفاء.

ويجب أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم في التجارب الميدانية بـ ٢٠٪ عن المقاومة المطلوبة أثناء التشغيل، ويجب أن تكون نسبة الماء للأسمنت المستخدمة في التجارب مساوية لتلك التي ستستخدم في تنفيذ الأعمال.

ويجب أن يلصق إنتاج الخرسانة لرقابة دقيقة. كما يجب عمل تجارب من وقت لآخر على مكونات الخرسانة المنتجة حتى يمكن التأكد من مطابقتها للمواصفات، ويوزن على الأقل أعداد واختبار ستة مكعبات قياسية لكل ٢٥٠ م^٣ من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندسين، على أن تجري ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوما.

ويجب إجراء الاختبارات في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة من المهندسين، ويجب إجراء الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية المصرية، هذا وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن المهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات فنية سواء بتكبير الأجزاء المعيبة أو عمل إضافات على تلك الأعمال أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضرورياً. ويحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حالة وجود نسبة عالية من الكسوريات في الأرض ومطابقا لتعليمات المهندس فيتم استعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات وذلك في جميع أعمال الخرسانة المستعملة في الأساسات والديكات الأرضية ويطلق عليها "خرسانة مقاومة للكبريتات" ويراعى أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الأحوال أن يكون جهد الكسر لنوع الخرسانة المستعملة مطابقا للمطلوب بالرسومات أو بجدول الضخبات.

هـ- القياس والدفع

تتم الحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسياً على أساس فئة المتر المسطح وفقاً للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد القرم والبطانة والهرز والدمك والعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل.

٤-٣ الرصف الخرساني (إن وجد)

• وصف العمل

يلتزم المصمم أعمال توريد وإنشاء طبقه رصف من الخرسانة الأسفلتية العادية سمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من أحد الخلطات المركبة المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد التدمير بها

عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم و لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن (٢٠ درجة مئوية) ويتم تسليحها بالتليف بولي بروبيلين فاير بمعدل ٩٠٠ جم / م^٢ خرسانية. تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن

يتمكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى ١٢ متر في المرة الواحدة وتتم عملية دفن الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالتبشير وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دفن الخرسانة وتتم عملية

تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأفضل مع مراعاة الحدود السموحة المتسوس عليها في المواصفات لنسب السطح الخرساني. وتتم عملية التشطيب والتعانة للطلاءات الخرسانية باستخدام

الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب وتجاسر ركن مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية المخطوطة لمنع حدوث شروخ شعيرية وأيضاً الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمّل أيضاً على اليد جميع الفواصل (التعدد) الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء

الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد - تسليح - موانير - مواد عازلة

.....) وعلى أن يكون حديد التسليح الأمامي مدحون بمادة إيبوكسية عازلة أو ما يشابهها للدبولز بقطر ٢٢ مم وطول ١٥ سم بتقسيط ٣٠ مم في الفواصل العرضية و حديد الوسيط في الفواصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و

ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية يتم أعمال فواصل الانكماش الأرضية وال طولية في مسافات لا تزيد عن ٢.٥ متر لفاصل العرضي و ١.٥ متر لفاصل الطولي (٢.٥) تقدم المصمم بتصميم مستند بنوع حسابية تسند يحكم ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الاتي سيتم ٣٠ مم وعمق ٩ سم وتوسعة الفواصل

أحمد محمد سامي

دريم وان للمقاولات العامة

والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

س. ق. ٢٩٥٥١٠٠ ب. ق. ٢٢٨٠٣٥٢٠٥

أعمال الجسر القرائي لمشروع القطار الكهربائي السريع
المواصفات الفنية

بعمق ٩ سم وعمق ٢ سم، ويتم على الفواصل بعاءة حشو الفواصل (البالدرود) أو مادة خطاطية مقاومة للوقود و الحرارة
جيدة لجميع أنواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات

• القياس والدفع

تتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة فندسها على اسس قبة المتر المسطح وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة،
ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وأعداد القرم والبطانة والهر والدعك والمعالجة وأجراء الاختبارات وجميع
ما يلزم لنهوا العمل.

دريم واى للمقاولات العامة
التوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
س.ت. ٣٩٥٥١ ب.ض. ٣٢٨٠٣٤٣٠٥

أحمد محمد سامي



- (لا يوجد)

دريم واى للمقاولات العامة
والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
س.ت : ٣٩٥٥١٠ ب.ض : ٣٥٠٣٨٠٣٨

أحمد محمد سام



[illegible]

